

**DESCRIPCIÓN** El C314, es una imprimación cuyas propiedades son:

- Base epoxi
- Dos componentes
- Buen mojado de superficie
- Buen promotor de adherencia para terminaciones

**USOS** Imprimación para diversos revestimientos epoxy aplicados sobre morteros, hormigón y superficies porosas.  
Esta imprimación promueve la adherencia en todo tipo de morteros y pisos, autonivelantes, materiales epoxi, etc.

<b>PROPIEDADES</b>	Acabado	Brillante
	Color	Incoloro
	Componentes	2
	Relación de mezcla	1:1 (en volumen A:B)
	Vida útil de la mezcla	8 h
	Sólidos en volumen	42% aprox.
	Sólidos en peso	43% aprox.
	Densidad de mezcla	0.95 g/cm <sup>3</sup>
	Secado Tacto	1 h a 20°C
	Secado duro	8 h a 20°C
	Curado	Por reacción química
	Temperatura mínima de aplicación	10°C
	Temperatura máxima de aplicación	40°C
	Humedad ambiente de aplicación	≤ 85% HR
	Rendimiento por 1Lt	15-20 m <sup>2</sup>
	Método de aplicación	Pistola convencional, pincel y rodillo
	Vida en estiba	1 año a partir de entrega
	Diluyente	DC300

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Aplicar sobre superficies limpias, libres de grasas y polvos sueltos, ya que los mismos impedirían la adhesión sobre la superficie.

Si se trata de una superficie alisada, debe realizarse una abrasión sobre la misma a modo de promover la adherencia.

#### APLICACIÓN

Mezclar los dos componentes hasta homogeneización completa. Luego dejar reposar 15 minutos (tiempo de inducción). De ser necesario, diluir.

Con la superficie ya lista, se procede al pintado, el cual se realiza con pincel, soplete o rodillo. Sobre superficies nuevas diluir con 10% - 20% de diluyente.

---

**SEGURIDAD**

Inflamable de 2da.

**CLASIFICACIÓN SGA**

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

*Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.*

---

**OTRA INFORMACIÓN**

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

---

**CONTACTO****SCHORI S.R.L.**

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

[www.schorisrl.com.ar](http://www.schorisrl.com.ar)