

#### DESCRIPCIÓN

El C370 es un producto cuyas propiedades son:

- Revestimiento para pisos
- Revestimiento Bi-Capa
- Brillante
- Fácil limpieza
- Fácil aplicación
- Gran resistencia mecánica
- Gran resistencia química
- Amplia gama de colores

#### USOS

Piso adecuado para todas las áreas donde es necesaria una superficie limpia, de agradables colores, de fácil aplicación y bajo costo.

Resiste el tránsito, peatonal y de maquinarias ligeras. También tiene muy buena resistencia a los fluidos hidráulico, líquido de frenos, aceites, naftas, kerosén y gas-oil.

Es adecuado para el uso en industrias, depósitos, garajes, gimnasios y usos domésticos.

Puede ser aplicado sobre pisos de hormigón, baldosas calcáreas, maderas, aglomerados etc. Está compuesto de una base color y una terminación incolora.

#### PROPIEDADES

Acabado	Brillante
Color	Consultar carta de colores
Componentes	3
Relación de mezcla	4:1 (en volumen B:C)
Vida útil de la mezcla	3 hs a 20°C
Sólidos en volumen	Base: 42%
	Barniz: 34%
Sólidos en peso	Base: 54%
	Barniz: 41%
Densidad de mezcla	Base: 1.28 g/cm <sup>3</sup> (referidos al color blanco)
	Barniz: 0.95 g/cm <sup>3</sup>
Secado Tacto	Base: 30 min a 20°C
	Barniz: 45 min a 20°C
Secado duro	Base: 4 hs a 20°C
	Barniz: 2 h a 20°C
Curado	Base: por evaporación
	Barniz: por reacción química
Temperatura mínima de aplicación	5°C
Temperatura máxima de aplicación	40°C
Humedad ambiente de aplicación	≤ 75% HR
Rendimiento	Parte A base color 4 litros cubren 20/30 m <sup>2</sup> en las dos manos, ajustar viscosidad con agua corriente.
	Barniz terminación 4 litros cubren 20/30 m <sup>2</sup> en dos manos
Método de aplicación	Pincel, rodillo y soplete
Vida en estiba	1 año a partir de entrega
Diluyente	Base: Agua
	Barniz: DC4010

---

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de grasas, aceites o ceras. Aplicar en pisos firmes y de buenas condiciones de dureza. En el caso de tener dudas consultar con nuestro Departamento Técnico.

---

## APLICACIÓN

Parte A Base color, por tratarse de un sistema en base acuosa no ofrece mayores inconvenientes en su preparación y dilución.

Parte B y C base solvente TOP incoloro de terminaciones trata de un sistema de dos componentes debe mezclarse cuidadosamente antes de utilizar y dejar en reposo unos minutos antes de aplicar. Luego de usar el endurecedor cerrar el envase con cuidado para evitar el ingreso de aire y humedad.

Las proporciones de mezcla son 4:1 por volumen.

Luego de aplicada la primera mano, debe aplicarse la mano siguiente a las 24 horas y no más de 36 horas procediendo en igual forma para todas las manos.

Esto permite una correcta adhesión entre manos. No aplicar a temperatura menor de 5° C y humedad mayor de 75%. Con temperatura inferior a 10° C es conveniente aplicar manos delgadas para facilitar el secado.

1) Aplicar una mano de base color que se suministra en un solo componente, para facilitar la aplicación adicionar hasta un 10% de agua. Aplicar con rodillo y dejar secar un mínimo de 4 horas entre manos, luego aplicar la segunda mano. Los elementos pueden ser lavados con agua y detergente.

2) Dejar secar 24hs como mínimo y aplicar la mano de terminación incolora mezclando previamente los componentes (Parte B y Parte C) respectivamente.

Si se desea una terminación más brillante, dejar secar 12 Hs la primera mano de terminación y aplicar la segunda mano. Limpiar los elementos con SCHORI DC4010. Para habilitar al tránsito liviano dejar transcurrir 24 Hs desde la última mano de TOP.

---

## SEGURIDAD

Inflamable de 2da.

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

*Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.*

---

## OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no sean por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

---

## CONTACTO

**SCHORI S.R.L.**

Villaruel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar