

P5004 PISCINAS SCHORI

USOS:

En todos los casos es necesario que la superficie a pintar este limpia y seca, desengrasada, y libre de pintura floja o descascarada. Siempre aplique las manos de pintura en capas bien delgadas evitando aplicar en exceso. Es conveniente pintar durante las horas en que el sol no caliente excesivamente la superficie, para evitar la evaporación o formación de ampollas. Si por alguna razón se produjeran ampollas, pincele sobre superficies mojadas por el rocío. Consultar colores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- 1- Si debe eliminar hongos o verdín lave la pileta con cloro para piletas (1 litro + 4 litros de agua) o lavandina diluida. Enjuague con agua.
- 2- En zonas donde hay aguas duras, se forma un depósito de sales sobre la pintura, denominada sarro que se elimina con ácido clorhídrico diluido (1 litro + 4 litros de agua). El proceso se realiza de la siguiente manera :
 - Humedecer la superficie con agua.
 - Aplicar con pincel o escoba el ácido muriático diluido.
 - Dejar actuar hasta que termine de burbujear.
 - Enjuagar con abundante agua.
 - Si el sarro no se eliminó, repetir la operación. Otra alternativa es lijar o hidroarenar.

APLICACIÓN:

A pincel o rodillo de lana.

PISCINAS NUEVAS: Lavar con agua y cepillo. Eliminar agentes desmoldantes del hormigón.

Aplicar una mano fina y a los 2-3 meses repintar para dar terminación final.

Mano final: Utilice 30 % de pintura y 70% de disolvente.

Segunda y tercera mano: 50% pintura y 50% de disolvente Schori DCPN.

PISCINAS PINTADAS CON CAUCHO CLORADO:

Si desea pintar color blanco o travertino sobre otro color ensaye previamente, si la pintura existente no altera el color más claro aplicado.

Primera y segunda mano: 50% pintura y 50% de disolvente Schori DCPN.

EN CASO DE PRODUCIRSE AMPOLLADO CON LA PINTURA DE CAUCHO CLORADO, APLIQUE EN FORMA SUAVE SOBRE ESE SECTOR UN PINCEL EMBEBIDO ÚNICAMENTE CON DISOLVENTE SCHORI DCPN.

PISCINAS PINTADAS AL CEMENTO O A LA CAL:

Cuando están pintadas a la cal si el espesor es muy grueso, lijar lo más posible antes de pintar, aplicar la primera mano: 70% de disolvente Schori DCPN y 30 % pintura. Luego una segunda y tercera mano con un

50% de pintura y un 50% disolvente SCHORI DCPN.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique en ambientes ventilados. En caso de salpicaduras en ojos, lavar con abundante agua y de ser necesario consultar al médico. En caso de ingestión no inducir el vómito. Mantener fuera del alcance de los niños.

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena.

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina –

Tel. / Fax: (0054 11) 4450-8008 – www.schori.com.ar

P5004 PISCINAS SCHORI

PISCINAS DE PLASTICO REFORZADO:

Lijar y eliminar el polvo. Ofrecemos 2 opciones:

- *Caucho P5000*
- *Poliuretano para piscinas.*

DILUYENTE:

DCPN Disolvente para piscinas.

CONSUMO:

1 Lt. rinde 8-10 m2 por mano.

OTROS DATOS:

Tiempo de secado: 4 días en verano y 7 días en invierno.

Tiempo de aplicación entre manos: 4 horas.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique en ambientes ventilados. En caso de salpicaduras en ojos, lavar con abundante agua y de ser necesario consultar al médico. En caso de ingestión no inducir el vómito. Mantener fuera del alcance de los niños.

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena.

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina –

Tel. / Fax: (0054 11) 4450-8008 – www.schori.com.ar